


Concrete














Concrete

F 10 mm



White Concrete



60 x 60 CL cm \pm 10 mm
P-68430 CL 291



8 x 60 cm
ROD-68430 CL 621



60 x 60 cm
PR-68430 CL 622



60 x 60 cm
PTI-68430 CL 623



60 x 60 cm
ATI-68430 CL 624



Concrete Grey



60 x 60 CL cm **f** 10 mm
P-68480 CL **198**



8 x 60 cm
ROD-68480 CL **621**



60 x 60 cm
PR-68480 CL **622**



60 x 60 cm
PTI-68480 CL **623**



60 x 60 cm
ATI-68480 CL **624**

Natural Concrete



60 x 60 CL cm \pm 10 mm
P-68440 CL 198



8 x 60 cm
ROD-68440 CL 621



60 x 60 cm
PR-68440 CL 622



60 x 60 cm
PTI-68440 CL 623



60 x 60 cm
ATI-68440 CL 624



Concrete Pearl



60 x 60 CL cm **f** 10 mm
P-68500 CL **200**



8 x 60 cm
ROD-68500 CL **621**



60 x 60 cm
PR-68500 CL **622**



60 x 60 cm
PTI-68500 CL **623**



60 x 60 cm
ATI-68500 CL **624**

Concrete

| ISO 13006:1998 / GRUPO Bla UNE - EN 14411:2003 / GRUPO Bla | Características técnicas según normas: Technical characteristics: Caractéristiques techniques selon les normes: Vorschriftenmäßige technische Eigenschaften: Технические характеристики согласно стандартам: | Norma de referencia Reference standard Norme de référence Referenznorm Стандарт | Valor requerido Value required Valeur exigée Erforderlicher Wert Требуемое значение | Valor medio obtenido Mean value Valeur moyenne obtenue Erzielter Durchschnittswert Среднее полученное значение |
|---|--|---|---|--|
| Características dimensionales Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen Размерные характеристики | Longitud y anchura Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Длина и ширина | EN-ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 0,2 % |
| | Grosor Thickness - Épaisseur - Dicke - Толщина | EN-ISO 10545-2 | ± 5 % | ± 3 % |
| | Rectitud de los lados Warpings of edges - Rectitude des côtés - Kantengeradheit - Выровненность бортов | EN-ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 0,2 % |
| | Ortogonalidad Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Прямоугольность | EN-ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 0,2 % |
| | Planaridad Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Плоскостность | EN-ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 0,4 % |
| Características físicas Physical characteristics Caractéristiques physiques Physikalische Eigenschaften Физические характеристики | Absorción al agua Water adsorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme - Влагопоглощение | EN-ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,5 % |
| | Fuerza de rotura Breaking strength - Force de rupture - Bruchkraft - Сила разрыва | EN-ISO 10545-4 | ≥ 1.300 N | ≥ 3.000 N |
| | Resistencia a la flexión Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit - Сопротивление изгибу | EN-ISO 10545-4 | ≥ 35 N / mm ² | ≥ 40 N / mm ² |
| | Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility - Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit - Сопротивление истиранию | EN-ISO 10545-7 | Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем | 3 - 5 |
| | Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion - Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung - Линейное тепловое расширение | EN-ISO 10545-8 | Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика | ≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| | Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance - Résistance au choc thermique - Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen - Устойчивость к резким перепадам температуры | EN-ISO 10545-9 | Método disponible Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Имеющаяся методика | Resiste Resist - Résiste Beständig - Да |
| | Resistencia a la helada Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Морозоустойчивость | EN-ISO 10545-12 | Exigida - Required - Requis Erfordert - Требуемая | Resiste Resist - Résiste Beständig - Да |
| Características químicas Chemical characteristics Caractéristiques chimiques Chemische Eigenschaften Химические характеристики | Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives Résistance aux produits ménagers de nettoyage et aux additifs pour piscines Beständigkeit gegen Haushaltsreiniger und Schwimmbadzusätze Устойчивость к воздействию бытовых чистящих средств и добавок для бассейна | EN-ISO 10545-13 | Mín. GB - GB min. Min. GB - Min. GB мин. GB | Resiste (GA) - Resist (GA) - Résiste (GA) -Beständig (GA) - Да (GA) |
| | Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration Résistance aux acides et bases à faibles concentrations Beständigkeit gegen Säuren und Laugen in geringer Konzentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации | EN-ISO 10545-13 | Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer Indiquée par le fabricant Herstellerangaben Указанное производителем | Resiste (GLA) - Resist (GLA) - Résiste (GLA) -Beständig (GLA) - Да (GLA) |
| | Resistencia a las manchas Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit - Сопротивление пятнообразованию | EN-ISO 10545-14 | Mín. Clase 3 - Class 3 min. Min. Classe 3 - Min. Klasse 3 мин. Класс 3 | Clase 5 - Class 5 Classe 5 - Klasse 5 Класс 5 |

Consultar formato y acabado / Check formats and finishes. / Consulter format et finition. / Formate und Ausführung onsultieren. / Проконсультируйтесь по поводу формата и отделки.

